



Bostik's Best

MULTIFUNCTIONELE VLOERLIJM

VOORDELEN

- Zeer hoge aanvangskleefkracht
- Lange opentijd
- Lage emissie waarde (EC1)

PRODUCT

Oplosmiddelvrije en zeer emissiearme dispersie lijm met een zeer hoge kleefkracht.

TOEPASSINGEN

Bostik's Best is geschikt voor het verlijmen van pvc-vloerbekleding in banen en tegels, cushion-vinyl, polyolefine vloerbekleding, rubber vloerbekleding ≤ 4 mm dikte en gladde rugzijde, linoleum en tapijt met verschillende rugsoorten.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens de eisen van DIN 18365 vlak, blijvend droog, zuiver, scheurvrij, druk- en trekvast zijn.

Voorbehandeling: Hiervoor de geschikte primer en egaliseermiddel gebruiken.

Aanbrengen: Bostik's Best met een aangepaste lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen.

De wachttijd bedraagt: 10 à 15 min. voor een natbedverlijming; 45 à 60 min. voor contactverlijming. De vloerbekleding in het lijmbed leggen en zorgvuldig walsen met een zware rol. Na ± 30 min. naden en kanten opnieuw walsen (afhankelijk van de werkomstandigheden).

Aanwijzing: De vloerbekleding zo nauwkeurig mogelijk leggen, daar de hoge initiële hechting noodzakelijke correcties moeilijk maakt. Bij het leggen van dunnere vloerbekledingen en bij overschrijding van de inlegtijd kunnen de lijmrillen zich aan de bovenzijde van de vloerbekleding markeren. Aansprakelijkheid daardoor sluiten wij nadrukkelijk uit.



OPSLAG EN STABILITEIT

Tegen vorst beschermen. Gedurende 12 maanden houdbaar.

INFORMATIE-AANVRAAG

Het veiligheidsinformatieblad is op bostiksds.thewerco.com verkrijgbaar.

Kleur
beige

Verpakking
13 kg emmer

Artikelcode
30605341

Technische kenmerken	
Basis	acrylaat
Dichtheid	± 1,15 kg/m ³
Verwerkingstemperatuur	+15°C en +20°C
Wachttijd natbedverlijming	10-15 min (+15-+20°C / RV 45 - 65%)
contactverlijming	45-60 min (+15-+20°C / RV 45 - 65%)
Aanbevolen lijmkam	A2 verbruik 250 à 300 g/m ² B1/B2 verbruik 300 à 350 g/m ²
Belastbaar	na 24 u
Geschikt voor zwenkwielen	Ja
Geschikt op vloerverwarming	ja, volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant
Wachttijd voor het lassen van de naden	24 u
Reinigingsmiddelen voor niet uitgeharde lijm	water
GEV-EMICODE	EC1
GISCODE	D1

Bostik Belux

Meulestedekaai 86
9000 Gent
België
www.Bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik BV

De Voerman 8
5215MH 's-Hertogenbosch
Nederland
www.Bostik.nl