

SL C710 BEST

HOOGWAARDIG UNIVERSEEL EGALISEERMIDDEL

VOORDELEN

- Prachtig vloeiend, zeer glad oppervlak
- Na 2 uur geschikt voor keramiek
- Zeer hoge drukweerstand
- Gestrekt tot 50 mm toepasbaar
- Verpompbaar
- Geschikt voor vele ondergronden

PRODUCT

Hoogwaardig cementaire egaliseermiddel met een glad en hard oppervlak.

TOEPASSINGEN

SL C710 BEST is geschikt voor het egaliseren van cementdekvloeren, sneldrogende dekvloeren, tegelvloeren en beton. Zeer spanningsarm en dus geschikt voor alle renovaties. SL C710 BEST kan bedekt worden met pvc, tapijt, parket, linoleum, (min. laagdikte > 3 mm), rubber, natuursteen en keramische materialen.

Op steenachtige ondergronden van 1 tm 15 mm laagdikte; op gietasfalt van 2 tot 5 mm. Bij verdere afwerking met keramiek kan een laagdikte tot 20 mm toegepast worden. Gestrekt kan men een laagdikte tot 50 mm toepassen. Toevoeging van zand heeft invloed op de structuur van het oppervlak.

VERWERKING

Ondergrond: De ondergrond moet volgens DIN 18365 voorbereid zijn. Vooral blijvend droog, vrij van vuil- en scheidingslagen, scheurvrij, druk- en trekvast. Het restvochtgehalte van de ondergrond mag de volgende waarden niet overschrijden:

- cementdek- & betonvloer: 2,0 CM%
- cementdek- & betonvloer met vloerverwarming: 1,8 CM%
- anhydrietdekvloer: 0,5 CM%

Voorbehandeling: Gebruik altijd de juiste primer en respecteer de droogtijd van de voorstrijk. De primer verhindert een te snelle absorptie van het aanmaakwater door de ondergrond.



Eenmaal droog sluit de primer het oppervlak van de ondergrond en verhindert zo de vorming van kraters en luchtballen aan het oppervlak van de egalisatie.

Verwerking: Met een trage elektrische mixer (max. 500 tpm), 1 zak SL C710 BEST met schoon koud water tot een homogeen mengsel verwerken. Ca. 6,75 liter schoon water 1 zak SL C710 BEST. Het mengsel 1 minuut laten rusten en opnieuw mengen. Verwerkingstijd van het mengsel: ± 40 minuten in functie van de temperatuur. Geen water toevoegen na aanmaak van het mengsel. Giet de SL C710 BEST in gebruikelijke hoeveelheden op de vloer en met een gladde spaan of een rakel verdelen en gladstrijken met een vlakspaan. Met een ontluchtingsrol/prikrol narollen. Een eventuele tweede laag kan aangebracht worden zonder voorstrijk wanneer de eerste laag al beloopbaar is maar nog niet droog. Is de eerste laag al wel droog dan dient wederom voorgestreekt te worden met GRIP A500 MULTI 1:1 verdunt. Ongestrekt kan het mengsel ook verpompt worden.

Indien men het mengsel strekt dient men 7,0 liter water toe te passen en 16 kg zand aan 25 kg SL C710 BEST toe te voegen.

Vloerverwarming: Nieuwe vloerverwarming 3 weken laten proefdraaien. Niet aanbrengen op vloerverwarming in werking. Zet de vloerverwarming 72 uur voor het aanbrengen van SL C710 BEST uit (max. temp. +15°C). Start de vloerverwarming minimaal 3 dagen na de afwerking van de vloerbekleding stapsgewijs op, waarbij de opstookprocedure van de fabrikant moet worden opgevolgd.

INZETBAARHEID

Type werk: nieuwbouw, renovatie, binnen.

Type bekleding: pvc/rubber, tapijt, linoleum, parket, tegels.

Ondergrond

Cementdekvloer
Anhydrietvloer

Oude tegels
Oude lijmresten

Te gebruiken primers

GRIP A500 MULTI 1:1
GRIP A500 MULTI 1:1
(droogtijd: 24 u)
GRIP A936 XPRESS
GRIP A936 XPRESS of GRIP
A500 MULTI

Bij twijfel kunt u altijd uw vaste contactpersoon bij Bostik raadplegen. Wij geven u graag ter plaatse advies.

DROOGTIJD

De droogtijd wordt beïnvloed door ventilatie en temperatuur. Tocht en fel zonlicht vermijden.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

SL C710 BEST is houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, mits droog en vorstvrij en in originele verpakking opgeslagen.

VEILIGHEID

Neem tijdens verwerking de algehele arbeidshygiëne in acht en gebruik de benodigde PBM's. Raadpleeg de verpakking en het veiligheid informatieblad voor aanvullende informatie.

Het veiligheid informatieblad is te downloaden op bostikds.thewerco.com

Verpakking

zak á 25 kg.

Artikelnummer

30615475

EAN code


4008373130160

Technische kenmerken	
Basis	cement, kunsthars gemodificeerd
Verbruik	ca. 1,5 kg/m ² /mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C
Verwerkingstijd	ca. 40 minuten
Beloopbaar	na ca. 2 uur
Verdere bewerking	na 24 uur
Geschikt voor zwenkwielen	ja, vanaf 1 mm
Geschikt voor vloerverwarming	ja, volg de opstookprocedure en verdere aanwijzingen
Geschikt voor parket	ja, vanaf 3 mm
Emissie certificaten	EC 1
	blauwe engel
GISCODE	ZP1
Classificatie volgens DOP	CT - C30-F7

Alle waarden zijn behaald onder normale omstandigheden; 20°C en 65% RV.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +31 (0)162 491 000
+32 (0)9 255 17 17



Bostik B.V. | Bostik Benelux B.V.

Denariusstraat 11
4903 RC Oosterhout
Nederland
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Antwerpse Steenweg 19
9080, Lochristi
België
www.bostik.be

Alle verstrekte adviezen, aanbevelingen, cijfers en veiligheidsvoorschriften berusten op zorgvuldige onderzoeken, alsmede de huidige stand van onze ervaring en zijn vrijblijvend. Hoewel de documentatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden, vergissingen, zet- of drukfouten. Wij behouden ons het recht voor om het betreffende product aan te passen, wanneer wij dit nodig achten. Aangezien het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de omstandigheden bij verwerking buiten onze beoordeling vallen, kan op grond van deze documentatie geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor uitgevoerde werken. Wij adviseren u daarom zelf ter plaatse praktijkproeven te nemen. Op al onze verkopen en leveringen zijn van toepassing onze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.