

Flexibel dun- en middelbedmortel

CODEX POWER CX 14

TOEPASSING:

Kunststof gemodificeerde flexibele dun- en middelbedmortel volgens EN 12 004 C2 TE met lange verwerkings- en correctietijd. Geschikt voor het leggen van keramische wand- en vloertegels in woon-, commerciële en industriële ruimten.

Met codex Power CX 14 kunnen zelfs kleine onregelmatigheden in het oppervlak van de ondergrond worden geëgaliseerd tot een laagdikte van 20 mm.

Voor binnen en buiten

LEED: Voldoet aan de LEED eisen in IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials (LEED v4)

GESCHIKT VOOR:

- ▶ Fijn- en grofkeramische tegels en platen
- ▶ Poreuze /geëmailleerde keramische tegels, volkeramische tegels, spijlttegels
- ▶ Gres /porcellanato alleen binnen
- ▶ Vervormings- en verkleuringsbestendige natuursteen

GESCHIKT OP:

- ▶ Cement-, kalk-cement-, gipspleister
- ▶ Gipskartonplaten
- ▶ Tegeldraagelementen
- ▶ Hechtende isolatie- en hardschuimplaten
- ▶ Metselwerk uit baksteen-, betonstenen, schuimbeton, kalkzandsteen
- ▶ Calciumsulfaat- en cementdekvloeren
- ▶ Voldoende afgezaand gietasfalt
- ▶ Hechtende droge dekvloerelementen
- ▶ Beton, prefab betonelementen (min. 6 maanden oud)
- ▶ Vloerverwarming



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Voor hoge belasting
- ▶ Verlengde open tijd
- ▶ Standvast, voor het betegelen van wanden
- ▶ Na 24 uur beloopbaar en voegbaar
- ▶ Tot 15 mm dikte mortelbed

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingstype	Papieren zak
Verpakking	25 kg
Houdbaarheid	12 maanden
Minimale verwerkingstemperatuur	+ 5 °C tot + 25 °C
Ideale verwerkingstemperatuur	+ 10 °C tot + 25 °C
Waterhoeveelheid / Mengverhouding	0,26 Liter/ kg 6,5 Liter/ 25 kg
Verwerkingstijd	ca. 5 - 6 uur
Inlegtijd	ca. 30 minuten*
Beloopbaar	na ca. 24 uur*
Voegbaar	na ca. 24 uur*
Belastbaar	na ca. 72 uur *
Eindsterkte	na 28 dagen*
Verbruik	1,8 - 3,4 kg/m ²

*Bij 23 °C und 50 % luchtvochtigheid.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet stabiel, droog, vlak, scheurvrij, schoon, draagkrachtig en vrij zijn van stoffen met een negatief effect op de hechting.

Controleer of de ondergrond voldoet aan de geldende voorschriften (zoals o.a. vlakheid, het peil en de oppervlaktetoestand van de ondergrond) en opper bezwaren vóór aanvang van de werken /neem de nodige maatregelen bij gebreken. Gladde betonoppervlakken, zwakhechtende of niet-stabiele lagen eventueel mechanisch voorbehandelen (bijv. door schuren, borstelen, frezen, kogelstralen) en stofvrij reinigen.

Ondergrond al naargelang aard en toestand met geschikte primer en egalisatie uit het codex productassortiment voorbereiden. Gipshoudende ondergronden voorstrijken. Calciumsulfaat gietdekvloeren moeten geschuurd, gestofzuigd en voorgestrekken worden. Primer altijd goed laten drogen.

Dekvloeren met vloerverwarming moeten overeenkomstig de "opstookprotocol" behandeld worden.

Productinformatiebladen van al de gebruikte codex producten in acht nemen.

VERWERKING:

1. Koud, schoon water in een schone mengkuip gieten. Inhoud van de zak (25 kg) tijdens krachtig mengen toevoegen en mengen tot een homogene mortel. Na een korte rijpingstijd nogmaals kort mengen. Let op verwerkingstijd.
2. Met de vlakspaan een dunne, gesloten contactlaag op de ondergrond uitsmeren. Op de contactlaag nat-in-nat voldoende mortel aanbrengen en meteen gelijkmatig met de getande spaan uitstrijken. Door de keuze van de geschikte vertanding en plaatsingstechniek (bijv. buttering / floating) wordt de gewenste lijmbedde dikte op een zo groot mogelijk oppervlak bereikt.
3. Tegels voordat er een huid gevormd is met een lichte draaibeweging in het lijmbed schuiven en aandrukken.
4. Bereids aangetrokken materiaal niet met water of poeder mengen. Gereedschap en vervuilde tegels in verse toestand reinigen met water.
5. Tegels pas voegen na voldoende uitharding en droging van de tegellijm. Te vroeg belopen vermijden.

VERBRUIKSgegevens:

Vertanding	Verbruik ca.
6 mm, C2	1,8 kg/m ²
8 mm, C4	2,6 kg/m ²
10 mm, C5	3,4 kg/m ²

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Koel en droog opslaan. Aangebroken verpakkingen zorgvuldig sluiten en inhoud zo vlug mogelijk verwerken.

- ▶ Optimale verwerkingscondities 15 – 25 °C, rel. luchtvochtigheid onder de 75%. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid verlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkorten de inleg-, uithardings- en droogtijden.
- ▶ Droging en beginhechting /uitharding zijn afhankelijk van de klimatologische omstandigheden. Bij het gebruik buiten moet er rekening gehouden worden met de weersomstandigheden, of die een voldoende uitharding en droging van de bedekkingen garanderen, anders adequate beschermende maatregelen treffen.
- ▶ Vers geplaatste vloeren beschermen tegen tocht, zonne-, en warmtestraling, alsook water vermijden.
- ▶ Bij dikke aangebrachte lagen (meer dan 5 mm) op vochtgevoelige ondergronden, zoals bijv. calciumsulfaatdekvloeren, een geschikte codex voorstrijk als barrière toepassen.
- ▶ Voor toepassingen met verhoogde chemische -en zuurbelasting, alsook op hout respectievelijk houten spaanplaten, metaal en kunststoffen de gepaste codex producten overeenkomstig het recente productoverzicht gebruiken, of technisch advies inwinnen.
- ▶ Vloerverwarming met voor-, en terugloopregeling moeten met een temperatuurbegrenzer (max. 38 °C) uitgevoerd zijn.
- ▶ Bedekkingen pas voegen na voldoende uitharding en droging van de tegellijm. Te vroeg belopen vermijden.
- ▶ Verwerking buiten: In principe moet een vakkundige afdichting zijn ingebouwd. Als bedekking bij voorkeur vol keramische tegels.
- ▶ Wat de verwerking en werkzaamheden betreft, respecteer de informatie op de productinformatiebladen van de gebruikte producten, alsook de aanbevelingen van de vloerbedekkingsfabrikant, de professionele geldende normen en richtlijnen die van kracht zijn op het moment van de werkzaamheden.

- ▶ Chromaatarm volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Speciale cementen, minerale toeslagstoffen, redispergeerbare polymeren en additieven.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Bevat cement, chromaatarm volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Cement reageert met vocht sterk alkalisch, daarom contact met huid en ogen vermijden, eventueel meteen spoelen met water. Bij huidirritatie en contact met de ogen een arts raadplegen. Werkhandschoenen dragen. Bij het aanmaken stofmasker dragen. In uitgeharte, gedroogde toestand fysiologisch en ecologisch zonder risico.

VERWIJDERING:

Productresten zoveel mogelijk verzamelen en verder gebruiken. Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Restvrij leeggemaakte, morsvrije papieren verpakkingen kunnen gerecycled worden. Productresten

verzamelen, mengen met water, laten uitharden en als bouwafval aanbieden.